



# 20914

## Tkanina Aramidowa

Gramatura(g/m <sup>2</sup> ).....	175
Splot.....	4H Satin
Wska nik rozmieszczenia masy .....	51 / 49
Wska nik chłonna ci prz dzy .....	6,7 / 6,6
Prz dza, typ.....	HM 1270 / HM 1270
Szeroko (cm).....	100
Grubo tkaniny (mm) .....	0,2

### ZASTOSOWANIE

Zbrojenia kompozytów





# 20967

## Tkanina Aramidowa

Gramatura(g/m <sup>2</sup> ).....	175
Splot.....	Plain
Wska nik rozmieszczenia masy .....	51 / 49
Wska nik chłотно ci prz dzy .....	6,7 / 6,5
Prz dza, typ.....	HM 1270 / HM 1270
Szeroko (cm).....	100
Grubo tkaniny (mm) .....	0,2

### ZASTOSOWANIE

Zbrojenia kompozytów






# 20968

## Tkanina Aramidowa

Gramatura(g/m <sup>2</sup> ).....	175
Splot.....	Twill 2 / 2
Wska nik rozmieszczenia masy .....	51 / 49
Wska nik chłtonno ci prz dzy .....	6,7 / 6,5
Prz dza, typ.....	HM 1270 / HM 1270
Szeroko (cm).....	100
Grubo tkaniny (mm) .....	0,2

### ZASTOSOWANIE

Zbrojenia kompozytów





# 73210

## HYBRYDA Aramidowo - Carbonowa

Gramatura(g/m <sup>2</sup> ).....	210
Splot.....	Twill 2 / 2
Wska nik rozmieszczenia masy .....	50 / 50
Wska nik chłотно ci prz dzy .....	2,2/4,4//2,2/4,4
Prz dza, typ.....	3KHR/HM1210//3KHR/HM1210
Szeroko (cm).....	125
Grubo tkaniny (mm) .....	0,22

### ZASTOSOWANIE

Zbrojenia kompozytów

